




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº DE FICHA TÉCNICA: 11032101	FECHA: 12.06.2008
FABRICANTE: ECOPIEDRA, S.L	PRESENTACIÓN: CAJA DE 1,20ml
LOCALIDAD: LOECHES	



DESIGNACIÓN DEL MODELO:	LADRILLO ANTIGUO DORADO ESQUINAS
COLORACIÓN EN MASA:	ANTIGUO DORADO
ESPESOR:	Entre 10 y 20mm
DIMENSIONES NOMINALES:	185 x 75 x 60mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	TOLERANCIAS
Aspecto y color.			
Cambios en color de diseño.	Visual	No se aceptan	--
Cambios en aspecto de diseño cara vista.	Visual	No se aceptan	--
Características dimensionales.			
Desviación del ángulo.	UNE EN 14617-16 ECO-PE- 09	2,8	≤ 5,0mm
Longitud de lado (largo).	UNE EN 14617-16 ECO-PE- 09	185,0	± 5mm
Longitud de lado (corto).	UNE EN 14617-16 ECO-PE- 09	76,0	± 5mm
Ancho pieza esquina.	UNE EN 14617-16 ECO-PE- 09	55,0	± 5mm
Espesor pieza esquina.	UNE EN 14617-16 ECO-PE- 09	20,0	± 5mm
Características físicas			
Absorción de agua.	UNE EN 14617-1	7,7	8 ± 2 %
Densidad aparente.	UNE EN 14617-1	2000	Kg/m ³
Eflorescencia*.	UNE 67029 ECO-PE-08	NO EFLORESCIDO	--
Características Mecánicas			
Durabilidad (Heladicidad).	UNE EN 14617-5	NO HELADIZO	--
Resistencia a la Compresión.	UNE EN 1015-11	40,0	± 2 MPa
Resistencia a flexión.	UNE EN 1015-11	4,5	± 0,5 MPa
Resistencia al choque térmico	UNE EN 14617-6	Sin cambios en la cara vista	--
Adherencia*.	UNE EN 1348	> 1,0	± 0,5 MPa
Adherencia**.	UNE EN 1015-12	No Aplica	--
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN			
Resistencia al Fuego.	EN ISO 1716:02 EN ISO 1182:02	CLASE A1*	CLASE A1*
Aislamiento acústico***	UNE EN ISO 140-3 UNE EN ISO 140-16	5 - 24	dB

* Cemento Cola recomendado por ECOPIEDRA, S.L.

** Mortero para Juntas recomendado por ECOPIEDRA, S.L

*** Ver en www.ecopiedra.com. Fichas Técnicas Índice de Mejora de reducción acústica para distintas soluciones constructivas.